

Sealants and Joints



Vetoflex

SN787





Sealants and Joints

Vetoflex SN787

Description

A single-component, neutral curing, antifungal, ready-to-use silicone elastomer. It cures quickly at room temperature in the presence of air moisture to give a flexible and strong seal. It has exceptional appearance retention, superior durability, and outstanding adhesion strength, it remains reliable over extended periods.

Uses

- Multi-purpose usage
- Caulking for doors and windows
- Indoor decoration caulking
- Construction joint caulking

Advantages

- Single-component, medium modulus with room temperature cure by releasing oxime
- Thixotropic; non-sag formulation
- Temperature resistant from -50 to +150 °C
- Excellent adhesion to materials such as glass, ceramics, steel, wood, and polished aluminum
- Antifungal properties
- Easy application
- Suitable for various weather conditions

الوصف

مانع تسرب، سيليكون حيادي، أحادي المكون، عالي الجودة، مضاد للفطريات، سريع التصلب عند درجة حرارة الغرفة بوجود رطوبة الهواء ليصبح مرناً وقوياً. يمتاز بحفاظه على جودته العالية من ناحية الشكل والمتانة وقوة الالتصاق على مختلف أنواع الأسطح لفترات طويلة.

الاستخدامات

- متعدد الاستخدامات
- سد فواصل الأبواب والنوافذ
- سد فواصل الديكورات الداخلية
- سد فواصل المباني

المزايا

- مكون أحادي ومتوسط المرونة يجف عند درجة حرارة الغرفة عن طريق إطلاق الأوكسيم
- ذو خاصية ثيكسوتروبية، غير قابل للسيلان على الأسطح العمودية
- مقاوم لدرجات حرارة بين -50 إلى +150 °C
- التصاق عالي بأغلبية المواد، مثل الزجاج، السيراميك، الرخام، الحجر، المعادن، الأسطح الخشبية، والألمنيوم المصقول
- مضاد للفطريات
- سهل التطبيق
- يتناسب مع مختلف الظروف الجوية

مواد ملء الفواصل

فيتوفليكس إس ان ٧٨٧



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

1 قم بتطبيق المنتج باستمرار مع التأكد من إزالة جميع الفقاعات الهوائية Apply the product in a continuous operation making sure all air pockets or voids are eliminated	2 نظف السطح جيداً Clean the surface well
3 يجب مسح وتنظيف الزوائد غير الجافة من المنتج باستخدام مذيب تجاري Excess uncured sealant should be wiped and cleaned with a commercial solvent	4 معدل الجفاف للمنتج 2.5 mm / 24 ساعة Curing rate of the product is 2.5 mm/24 hours





فیتو فلیکس

إس ان ۷۸۷

